

TECAFORM (POM素材)

製品グレード

POMコポリマー
ナチュラルグレード
(POM-C)
TECAFORM AH natural
良好な耐薬品性
高弾性
優れた耐摩耗性

POMコポリマー
黒色グレード
(POM-C)
TECAFORM AH black
良好な耐紫外線性
優れた切削加工性
優れた耐摩耗性

POMコポリマー
25%ガラス繊維強化グレード
(POM-C GF)
TECAFORM AH GF25 natural
優れた強度
温度による寸法変化が小さい

POMコポリマー
医療用グレード
(POM-C)
TECAFORM AH MT
ISO10993生体適合性
豊富なカラーバリエーション

POMコポリマー
導電グレード
(POM-C 導電性カーボン)
TECAFORM AH ELS black
導電性カーボンブラックを
添加した導電性POM
表面抵抗率: $<10^4 \Omega/\text{sq}$.

POMコポリマー
帯電防止グレード
(POM-C 帯電防止剤)
TECAFORM AH SD natural
帯電防止性
炭素繊維は不使用、白色
表面抵抗率: $10^9 \sim 10^{11} \Omega/\text{sq}$.

POMコポリマー
金属検出機対応グレード
(POM-C 金属探知可能フィルター)
TECAFORM AH ID
金属検出機で検出可能
食品製造ラインで使用可能

POMコポリマー
金属+X線検出機対応グレード
(POM-C 探知可能フィルター)
TECAFORM AH UD
金属検出機およびX線検出
機で検出可能
食品製造ラインで使用可能

POMコポリマー
レーザーマーキング対応グレード
(POM-C)
TECAFORM AH LM white
高コントラストの印字が得
られ、トレーサビリティ向上
と識別が可能。

POMホモポリマー
ナチュラルグレード
(POM-H)
TECAFORM AD natural
コポリマーよりも優れた機
械強度を有する
DuPont™の Delrin®を使用

POMホモポリマー
PTFE含有摺動グレード
(POM-H TF)
TECAFORM AD AF natural
TECAFORM HPV13
非常に優れた低摩擦抵抗
耐摩耗性
DuPont™の Delrin®を使用

アプリケーションサンプル

シーリングバルブ
TECAFORM AH natural
POMコポリマー
ナチュラルグレード
高い寸法安定性
良好な摺動特性
オイル、グリースへの耐性



コンベアチェーン部品
TECAFORM AD natural
POMホモポリマー
ナチュラルグレード
良好な強度
良好な摺動特性
良加工性



シーリングピストン
TECAFORM AH black
POMコポリマー
黒色グレード
高弾性
良好な強度
高い寸法安定性



TECAFORM 丸棒

	TECAFORM AH natural	TECAFORM AH black	TECAFORM AH ELS black	TECAFORM AD natural	TECAFORM AD black	TECAFORM AD AF natural	
ポリマー略号	POM-C	POM-C	POM-C	POM-H	POM-H	POM-H TF	
比重 [g/cm ³]	1.41	1.41	1.41	1.43	1.43	1.49	
名称・色	コポリマー ナチュラル 白	コポリマー 黒色グレード 黒	コポリマー 導電グレード 黒	ホモポリマー ナチュラル 白	ホモポリマー 黒色グレード 黒	ホモポリマー+PTFE 摺動グレード 茶	
直径 [mm]	[kg/m]	[kg/m]	[kg/m]	[kg/m]	[kg/m]	[kg/m]	径の公差 [mm]
3	0.010	0.010		0.010	0.010		+0.10/+0.60
4	0.018	0.018		0.018	0.018		
5	0.028	0.028		0.028	0.028		
6	0.040	0.040	0.040	0.040	0.040	0.042	
8	0.071	0.071	0.071	0.072	0.072	0.075	+0.10/+0.70
10	0.111	0.111	0.111	0.112	0.112	0.117	
12	0.159	0.159	0.159	0.162	0.162	0.168	+0.20/+0.80
14	0.217	0.217	0.217	0.220	0.220	0.229	
15		0.249	0.249	0.253	0.253	0.263	
16	0.283	0.283	0.283	0.287	0.287	0.299	
18	0.359	0.359	0.359	0.364	0.364	0.379	
20	0.443	0.443	0.443	0.449	0.449	0.468	
22	0.536	0.536	0.536	0.543	0.543	0.566	+0.20/+1.00
25	0.692	0.692	0.692	0.702	0.702	0.731	
28	0.868	0.868	0.868	0.880	0.880	0.917	
30	0.996	0.996	0.996	1.01	1.01	1.05	
32	1.13	1.13	1.13	1.15	1.15	1.20	+0.20/+1.20
36	1.43	1.43	1.43	1.45	1.45	1.52	
40	1.77	1.77	1.77	1.80	1.80	1.87	
45	2.24	2.24	2.24	2.27	2.27	2.37	+0.30/+1.30
50	2.77	2.77	2.77	2.81	2.81	2.92	
56	3.47	3.47	3.47	3.52	3.52		
60	3.98	3.98	3.98	4.04	4.04		+0.30/+1.60
65	4.68	4.68	4.68	4.74	4.74		
70	5.42	5.42	5.42	5.50	5.50		
75	6.23	6.23	6.23	6.31	6.31		+0.40/+2.00
80	7.08	7.08	7.08	7.18	7.18		
85	8.00	8.00	8.00	8.11	8.11		+0.50/+2.20
90	8.97	8.97	8.97	9.09	9.09		
95	9.99	9.99					
100	11.1	11.1	11.1	11.2	11.2		+0.60/+2.50
110	13.4	13.4	13.4	13.6	13.6		+0.70/+3.00
120	15.9	15.9	15.9	16.2	16.2		+0.80/+3.50
125	17.3	17.3	17.3	17.5	17.5		
130	18.7	18.7		19.0	19.0		+0.90/+3.80
135	20.2	20.2		20.5	20.5		
140	21.7	21.7		22.0	22.0		
150	24.9	24.9		25.3	25.3		+1.00/+4.20
160	28.3	28.3		28.7			+1.10/+4.50
165	30.1	30.1		30.6			+1.20/+5.00
180	35.9	35.9		36.4			
200	44.3	44.3		44.9			+1.30/+5.50
210	48.8	48.8					+1.30/+5.80
230	58.6	58.6					+1.50/+6.20
250	69.2	69.2					
300	99.6	99.6					+1.50/+7.50

DIN EN 15860が定める公差に準拠

長さ公差: +0 / +3%


在庫長さ: 3,000mmと1,000 mm

■ 標準生産品 (太字は日本在庫品)
□ 受注生産品

上記の1mあたりの重量は、計算値であり、実際に納入される製品重量はこの値よりも大きくなります。
特定のサイズで購入をご希望なされる場合は、お手数ですが直接お問い合わせください。

電話: 03-5878-1903 メール: marketing@ensinger.jp ホームページ: www.ensingerplastics.com

TECAFORM 板材

	TECAFORM AH natural	TECAFORM AH black	TECAFORM AH GF25 natural	TECAFORM AH ELS black	TECAFORM AD natural	TECAFORM AD black	TECAFORM AD AF natural	
 ポリマー略号 比重 [g/cm ³] 名称・色 厚み×幅[mm]	POM-C 1.41 コポリマー ナチュラル 白	POM-C 1.41 コポリマー 黒色グレード 黒	POM-C GF 1.59 コポリマー 25%ガラス繊維強化 白	POM-C 1.41 コポリマー 導電グレード 黒	POM-H 1.43 ホモポリマー ナチュラル 白	POM-H 1.43 ホモポリマー 黒色グレード 黒	POM-H TF 1.49 ホモポリマー+PTFE 摺動グレード 茶	厚み公差 [mm]
	[kg/m]	[kg/m]	[kg/m]	[kg/m]	[kg/m]	[kg/m]	[kg/m]	[mm]
1×1,000*	1.41							-0.10/+0.10
2×1,000*	2.82							-0.15/+0.15
3×1,000*	4.23							-0.20/+0.20
4×1,000*	5.64							
5×500	3.53				3.58	3.58	3.73	+0.20/+0.70
5×1,000*	7.06							
6×500	4.23	4.23			4.29	4.29	4.47	
6×1,000*	8.50							
8×500	5.64	5.64	6.36	5.64	5.72	5.72	5.96	+0.20/+1.10
8×620	6.99	6.99	7.89	6.99	7.09	7.09	7.39	
10×500	7.05	7.05	7.95	7.05	7.15	7.15	7.45	
10×620	8.74	8.74	9.86	8.74	8.87	8.87	9.24	
10×1,000*	14.1	14.1						
12×500	8.46	8.46	9.54	8.46	8.58	8.58	8.94	+0.30/+1.50
12×620	10.5	10.5	11.8	10.5	10.6	10.6	11.1	
12×1,000*	16.9	16.9						
15×500	10.6	10.6	11.9	10.6	10.7	10.7	11.2	
15×620		13.1	14.8	13.1	13.3	13.3	13.9	
15×1,000*	21.1	21.1						
16×500	11.3	11.3	12.7	11.3	11.4	11.4	11.9	
16×620	14.0				14.2			
16×1,000*	22.6	22.6						
18×500			14.3	12.7	12.9	12.9	13.4	
18×620			17.7	15.7	16.0	16.0	16.6	
20×500	14.1	14.1	15.9	14.1	14.3	14.3	14.9	
20×620	17.5	17.5	19.7	17.5	17.7	17.7	18.5	
20×1,000*	28.2	28.2						
22×500		15.5	17.5	15.5	15.7	15.7	16.4	
22×620		19.2	21.7	19.2	19.5	19.5	20.3	
22×1,000*		31.0						
25×500	17.6	17.6	19.9	17.6	17.9	17.9	18.6	
25×620	21.9	21.9	24.6	21.9	22.2	22.2	23.1	
25×1,000*	35.3	35.3						
30×500	21.2	21.2	23.9	21.2	21.5	21.5	22.4	+0.50/+2.50
30×620	26.2	26.2	29.6	26.2	26.6	26.6	27.7	
30×1,000*	42.3	42.3						
35×500		24.7	27.8		25.0			
35×620	30.6	30.6	34.5	30.6	31.0	31.0	32.3	
35×1,000*	49.4	49.4						
40×500	28.2	28.2	31.8	28.2	28.6	28.6	29.8	
40×620	35.0	35.0	39.4	35.0	35.5	35.5	37.0	
40×1,000*	56.4	56.4						
45×500	31.7	31.7	35.8	31.7	32.2	32.2	33.5	
45×620		39.3	44.4	39.3	40.0	40.0	41.6	
45×1,000*	63.5	63.5						
50×500	35.3	35.3	39.8	35.3	35.8	35.8	37.3	
50×620	43.7	43.7	49.3	43.7	44.3	44.3	46.2	
50×1,000*	70.5	70.5						

DIN EN 15860が定める公差に準拠

長さ公差: +0 / +3% 幅公差: +5 / +25mm

在庫長さ: 3,000mm と 1,000 mm * 在庫長さ: 2,000mmのみ

次のページに続く

- 標準生産品 (太字は日本在庫品)
- 受注生産品

上記の1mあたりの重量は、計算値であり、実際に納入される製品重量はこの値よりも大きくなります。
特定のサイズで購入をご希望なされる場合は、お手数ですが直接お問い合わせください。

電話: 03-5878-1903 メール: marketing@ensinger.jp ホームページ: www.ensingerplastics.com

TECAFORM 板材

	TECAFORM AH natural	TECAFORM AH black	TECAFORM AH GF25 natural	TECAFORM AH ELS black	TECAFORM AD natural	TECAFORM AD black	TECAFORM AD AF natural	
ポリマー略号	POM-C	POM-C	POM-C GF	POM-C	POM-H	POM-H	POM-H TF	
比重 [g/cm ³]	1.41	1.41	1.59	1.41	1.43	1.43	1.49	
名称・色	コポリマー ナチュラル 白	コポリマー 黒色グレード 黒	コポリマー 25%ガラス繊維強化 白	コポリマー 導電グレード 黒	ホモポリマー ナチュラル 白	ホモポリマー 黒色グレード 黒	ホモポリマー+PTFE 摺動グレード 茶	厚み公差 [mm]
厚み×幅[mm]	[kg/m]	[kg/m]	[kg/m]	[kg/m]	[kg/m]	[kg/m]	[kg/m]	
60 × 500	42.3	42.3		42.3	42.9	42.9		+0.50/+3.50
60 × 620	52.5	52.5		52.5	53.2	53.2		
60 × 1,000*	84.6	84.6						
70 × 500	49.4	49.4		49.4	50.1	50.1		
70 × 620	61.2	61.2		61.2	62.1	62.1		
70 × 1,000*	98.7	98.7						
80 × 500	56.4	56.4		56.4	57.2	57.2		+0.50/+5.00
80 × 620	69.9	69.9		69.9	70.9	70.9		
80 × 1,000*	113	113						
90 × 500	63.5	63.5			64.4	64.4		
90 × 620	78.7	78.7			79.9	79.9		
90 × 1,000*	127	127						
100 × 500	70.5	70.5			71.5	71.5		
100 × 620		87.4			88.7	88.7		
100 × 1,000*	141	141						
110 × 620*	96.2	96.2						+0.50/+6.00
120 × 620*	105	105						
140 × 620*	122	122						+0.50/+7.00
150 × 620	131	131						

DIN EN 15860が定める公差に準拠

長さ公差: 0 / +3% 幅公差: +5 / +25 mm

在庫長さ: 3,000 mmと 1,000 mm * 在庫長さ: 2,000 mmのみ

TECAFORM 板材

	TECAFORM AH SD natural	TECAFORM AD HPV13 brown	TECAFORM AH UD blue	
ポリマー略号	POM-C	POM-H TF	POM-C	
比重 [g/cm ³]	1.35	1.50	1.68	
名称・色	ホモポリマー 帯電防止グレード アイボリー	ホモポリマー+PTFE 摺動グレード 茶	コポリマー 金属+X線検出機対応 青	厚み公差 [mm]
厚み[inch] 厚み×幅[mm]	[kg/m]	[kg/m]	[kg/m]	
1/4" 6.35 × 610	5.23	5.81		+0.00/+1.27
5/16" 7.94 × 610	6.54	7.26		
3/8" 9.53 × 610	7.84	8.72	9.77	
1/2" 12.7 × 610	10.5	11.6	13.0	
5/8" 15.9 × 610	13.1	14.5		
3/4" 19.1 × 610	15.7	17.4	19.6	
7/8" 22.2 × 610	18.3	20.3		
1" 25.4 × 610	20.9	23.2	26.0	
1 1/4" 31.8 × 610	26.1	29.1	32.6	
1 1/2" 38.1 × 610	31.4	34.9	39.0	
1 3/4" 44.5 × 610	36.6	40.7	45.6	
2" 50.8 × 610	41.8	46.5	52.1	
2 1/4" 57.2 × 610	47.1	52.3		
2 1/2" 63.5 × 610	52.3	58.1	65.1	
2 3/4" 69.9 × 610	57.5	63.9		
3" 76.2 × 610	62.8	69.7	78.1	

アメリカ法人にて製造

長さ公差: 0 / +12.7 mm 幅公差: 0 / +6.35 mm

在庫長さ: 1,220 mm

- 標準生産品 (太字は日本在庫品)
- 受注生産品

上記の1mあたりの重量は、計算値であり、実際に納入される製品重量はこの値よりも大きくなります。特定のサイズで購入をご希望なされる場合は、お手数ですが直接お問い合わせください。

電話: 03-5878-1903 メール: marketing@ensinger.jp ホームページ: www.ensingerplastics.com

TECAFORM 丸棒

TECAFORM AH GF25 natural			
ポリマー略号	POM-C GF		
比重 [g/cm ³]	1.59		
名称・色	コポリマー 25%ガラス繊維強化 白		
直径 [mm]	[kg/m]	径の公差 [mm]	
6	0.045	+0.10/+0.70	
8	0.080	+0.10/+0.80	
10	0.125		
12	0.180	+0.20/+0.90	
14	0.245		
15	0.281		
16	0.320		
18	0.404		
20	0.499		
22	0.604	+0.20/+1.20	
25	0.780		
28	0.979		
30	1.12		
32	1.28		
36	1.62	+0.20/+1.60	
40	2.00		
45	2.53	+0.30/+2.00	
50	3.12		
56	3.91		
60	4.49	+0.30/+2.50	
65	5.27		
70	6.12		
75	7.02	+0.40/+3.00	
80	7.99		
85	9.02	+0.50/+3.40	
90	10.1		
100	12.5	+0.60/+3.80	

DIN EN 15860が定める公差に準拠
長さ公差: +0 / +3%
在庫長さ: 3,000m

TECAFORM 丸棒

TECAFORM AH SD natural		TECAFORM AD HPV13 brown	TECAFORM AH UD blue		
ポリマー略号	POM-C	POM-H TF	POM-C		
比重 [g/cm ³]	1.35	1.50	1.68		
名称・色	コポリマー 帯電防止グレード 白	ホモポリマー+PTFE 摺動グレード 茶	コポリマー 金属+X線検出機対応 青		
直径[inch]	直径[mm]	[kg/m]	[kg/m]	[kg/m]	径の公差 [mm]
3/16"	4.76	0.024	0.027		+0.00/+0.051
1/4"	6.35	0.043	0.048		
5/16"	7.94	0.067	0.074		
3/8"	9.53	0.096	0.107		
7/16"	11.1	0.131	0.145		
1/2"	12.7	0.171	0.190	0.213	
9/16"	14.3	0.216	0.240		
5/8"	15.9	0.267	0.297		
3/4"	19.1	0.385	0.428	0.481	
7/8"	22.2	0.524	0.582		
1"	25.4	0.684	0.760	0.851	
1 1/8"	28.6	0.866	0.962		+0.00/+0.127
1 1/4"	31.8	1.07	1.19	1.33	
1 3/8"	34.9	1.29	1.44		
1 1/2"	38.1	1.54	1.71	1.91	
1 5/8"	41.3	1.81	2.01		
1 3/4"	44.5	2.09	2.33	2.61	
1 7/8"	47.6	2.40	2.67		
2"	50.8	2.74	3.04	3.40	
2 1/8"	54.0	3.09	3.43		+0.00/+0.762
2 1/4"	57.2	3.46	3.85	4.32	
2 3/8"	60.3	3.86	4.29		
2 1/2"	63.5	4.28	4.75	5.32	
2 5/8"	66.7	4.71	5.24		
2 3/4"	69.9	5.17	5.75	6.44	
2 7/8"	73.0	5.65	6.28		
3"	76.2	6.16	6.84	7.66	+0.00/+6.35
3 1/4"	82.6	7.23	8.03		
3 1/2"	88.9	8.38	9.31	10.4	
3 3/4"	95.3	9.62	10.7		
4"	101.6	10.9	12.2	13.6	
4 1/4"	108.0	12.4	13.7		
4 1/2"	114.3	13.9	15.4	17.2	
4 3/4"	120.7	15.4	17.1	19.2	
5"	127.0	17.1	19.0	21.3	
5 1/2"	139.7	20.7	23.0		
6"	152.4	24.6	27.4	30.6	
6 1/2"	165.1	28.9	32.1		
7"	177.8	33.5	37.2		
7 1/2"	190.5	38.5	42.7		
8"	203.2	43.8	48.6		


アメリカ法人にて製造
長さ公差: +0 / +3%
在庫長さ: 3,000mm (直径127mm以上は長さ1,500mm)

■ 標準生産品 (太字は日本在庫品)
□ 受注生産品

上記の1mあたりの重量は、計算値であり、実際に納入される製品重量はこの値よりも大きくなります。
特定のサイズで購入をご希望なされる場合は、お手数ですが直接お問い合わせください。

電話: 03-5878-1903 メール: marketing@ensinger.jp ホームページ: www.ensingerplastics.com/ja-jp

食品用 **TECAFORM** 丸棒

	TECAFORM AH blue	TECAFORM AH ID blue	TECAFORM AH LM white	
				
ポリマー略号	POM-C	POM-C	POM-C	
比重[g/cm ³]	1.41	1.49	1.41	
名称・色	コポリマー 食品用グレード 青	コポリマー 金属検出機対応 青	コポリマー レーザーマーキング対応 白	
直径 [mm]	[kg/m]	[kg/m]	[kg/m]	径の公差 [mm]
3			0.010	+0.10/+0.60
4			0.018	
5	0.028		0.028	
6	0.040		0.111	
8	0.071		0.249	+0.10/+0.70
10	0.111	0.117	0.111	
12	0.159	0.168	0.159	+0.20/+0.80
14	0.217	0.229	0.217	
15	0.249	0.263	0.249	
16	0.283	0.299	0.283	
18	0.359	0.379	0.359	
20	0.443	0.468	0.443	
22	0.536	0.566	0.536	+0.20/+1.00
25	0.692	0.731	0.692	
28	0.868	0.917	0.868	
30	0.996	1.05	0.996	
32	1.13	1.20	1.13	+0.20/+1.20
36	1.43	1.52	1.43	
40	1.77	1.87	1.77	
45	2.24	2.37	2.24	+0.30/+1.30
50	2.77	2.92	2.77	
56	3.47	3.67	3.47	
60	3.98	4.21	3.98	+0.30/+1.60
65	4.68	4.94	4.68	
70	5.42	5.73	5.42	
75	6.23	6.58	6.23	+0.40/+2.00
80	7.08	7.49	7.08	
85	8.00	8.45	8	+0.50/+2.20
90	8.97	9.47	8.97	
100	11.1	11.7	11.1	+0.60/+2.50
110	13.4	14.2	13.4	+0.70/+3.00
120	15.9	16.8	15.9	+0.80/+3.50
125	17.3	18.3	17.3	
130	18.7	19.8	18.7	+0.90/+3.80
135	20.2	21.3	20.2	
140	21.7	22.9	21.7	
150	24.9	26.3	24.9	+1.00/+4.20
160	28.3			+1.10/+4.50
165	30.1			+1.20/+5.00
180	35.9			
200	44.3			+1.30/+5.50
250	69.2			+1.50/+6.20
260	74.8			+1.50/+7.50


DIN EN 15860が定める公差に準拠
 長さ公差: 0 / +3 %
 在庫長さ: 3,000 mmと 1,000 mm

- 標準生産品 (太字は日本在庫品)
- 受注生産品

上記の1mあたりの重量は、計算値であり、実際に納入される製品重量はこの値よりも大きくなります。
 特定のサイズで購入をご希望なされる場合は、お手数ですが直接お問い合わせください。

電話: 03-5878-1903 メール: marketing@ensinger.jp ホームページ: www.ensingerplastics.com/ja-jp

食品用 **TECAFORM** 板材

	TECAFORM AH blue	TECAFORM AH ID blue	TECAFORM AH LM white	
				
ポリマー略号	POM-C	POM-C	POM-C	
比重 [g/cm ³]	1.41	1.49	1.41	
名称・色	コポリマー 食品用グレード 青	コポリマー 金属検出機対応 青	コポリマー レーザーマーキング対応 白	
厚み×幅 [mm]	[kg/m]	[kg/m]	[kg/m]	厚み公差 [mm]
5 × 500	3.53			+0.20/+0.70
6 × 500	4.23			
6 × 620	14.1		14.1	
8 × 500	5.64			+0.20/+1.10
8 × 620	6.99			
10 × 500	7.05	7.45	7.05	
10 × 620	8.74		8.74	
10 × 1,000*	14.1		14.1	
12 × 500	8.46	8.94	8.46	+0.30/+1.50
12 × 620	10.5		10.4	
12 × 1,000*	16.9		16.9	
15 × 500	10.6	11.2	10.6	
15 × 620	13.1		13.1	
15 × 1,000*	21.2		21.2	
16 × 500	11.3	11.9	11.3	
16 × 620	14.0		14.0	
16 × 1,000*	22.6		22.6	
18 × 500	12.7	13.4	12.7	
18 × 620	15.7		15.7	
18 × 1,000*	25.4		25.4	
20 × 500	14.1	14.9		
20 × 620	17.5		17.5	
20 × 1,000*	28.2		28.2	
22 × 500	15.5	16.4	15.5	
22 × 620	19.2		19.2	
22 × 1,000*	31.0		31.0	
25 × 500	17.6	18.6	17.6	
25 × 620	21.9		21.9	
25 × 1,000*	35.2		35.2	
30 × 500	21.2	22.4	21.2	+0.50/+2.50
30 × 620	26.2		26.2	
30 × 1,000*	42.4		42.2	
35 × 500	24.7	26.1	24.7	
35 × 620	30.6		24.7	
35 × 1,000*	49.4		49.4	
40 × 500	28.2	29.8		
40 × 620	35.0		35.0	
40 × 1,000*	56.4		56.4	
45 × 500	31.7	33.5	31.7	
45 × 620	39.3		39.3	
45 × 1,000*	63.4		63.4	
50 × 500	35.3	37.3	35.3	
50 × 620	43.7		43.7	
50 × 1,000*	70.6		70.6	

DIN EN 15860が定める公差に準拠

長さ公差: 0 / +3% 幅公差: +5 / +25 mm

在庫長さ: 3,000 mmと 1,000 mm *在庫長さ: 2,000 mmのみ


次のページに続く

- 標準生産品 (太字は日本在庫品)
- 受注生産品


上記の1mあたりの重量は、計算値であり、実際に納入される製品重量はこの値よりも大きくなります。
特定のサイズで購入をご希望なされる場合は、お手数ですが直接お問い合わせください。

電話: 03-5878-1903 メール: marketing@ensinger.jp ホームページ: www.ensingerplastics.com

食品用 **TECAFORM** 板材

	TECAFORM AH blue	TECAFORM AH ID blue	TECAFORM AH LM white	
				
ポリマー略号	POM-C	POM-C	POM-C	
比重 [g/cm ³]	1.41	1.49	1.41	
名称・色	コポリマー 食品用グレード 青	コポリマー 金属検出機対応 青	コポリマー レーザーマーキング対応 白	
厚み×幅 [mm]	[kg/m]	[kg/m]	[kg/m]	厚み公差 [mm]
60 × 500	42.3	44.7		+0.50/+3.50
60 × 620	52.5		52.5	
60 × 1,000*	84.6		84.6	
70 × 500	49.4	52.2	49.4	
70 × 620	61.2		61.2	
70 × 1,000*	98.8		98.8	
80 × 500	56.4	59.6	56.4	+0.50/+5.00
80 × 620	69.9		69.9	
80 × 1,000*	113.0		113.0	
90 × 500	63.5		63.5	
90 × 620	78.7		78.7	
90 × 1,000*	127		127	
100 × 500	70.5		70.5	
100 × 620	87.4		87.4	
100 × 1,000*	141.0		141.0	

DIN EN 15860が定める公差に準拠
 長さ公差: 0 / +3% 幅公差: +5 / +25 mm
 在庫長さ: 3,000 mm と 1,000 mm *在庫長さ: 2,000 mmのみ

		TECAFORM AH natural					
							
ポリマー略号	POM-C						
比重 [g/cm ³]	1.41						
名称・色	コポリマー ナチュラル 白						
外径×内径 [mm]	[kg/m]	外径公差 [mm]	内径公差 [mm]	外径×内径 [mm]	[kg/m]	外径公差 [mm]	内径公差 [mm]
20 × 10	0.172	+0.4/+1.1	-1.1/-0.4	45 × 36	0.63	+0.6/+2.0	-2.0/-0.6
25 × 10	0.268			45 × 40	0.34		
25 × 15	0.157			50 × 20	1.25		
25 × 18	0.358			50 × 25	0.72		
30 × 15	0.269			50 × 30	0.65		
30 × 20	0.604			50 × 36	0.38		
30 × 25	0.515			50 × 40	1.68		
32 × 15	0.447	+0.6/+2.0	-2.0/-0.6	50 × 45	1.43		
32 × 22	0.372			56 × 25	1.14	+0.8/+2.5	-2.5/-0.8
32 × 25	0.246			56 × 30	1.08		
36 × 17	0.558			56 × 32	0.81		
36 × 20	0.483			56 × 35	0.43		
36 × 25	0.357			56 × 36	2.25		
40 × 20	0.802			56 × 40	2.25		
40 × 25	0.727			56 × 45	2.00		
40 × 30	0.60			60 × 25	1.89		
40 × 35	1.07			60 × 30	1.71		
45 × 25	1.00			60 × 32	1.65		
45 × 35	0.87			60 × 35	1.37		


DIN EN 15860が定める公差に準拠
 長さ公差: 0 / +3% 在庫長さ: 3,000 mm と 1,000 mm

次のページに続く

- 標準生産品 (太字は日本在庫品)
- 受注生産品

上記の1mあたりの重量は、計算値であり、実際に納入される製品重量はこの値よりも大きくなります。
 特定のサイズで購入をご希望なされる場合は、お手数ですが直接お問い合わせください。

電話: 03-5878-1903 メール: marketing@ensinger.jp ホームページ: www.ensingerplastics.com



TECAFORM
AH natural

ポリマー略号	POM-C						
比重 [g/cm ³]	1.41						
名称・色	コポリマー ナチュラル 白						
外径×内径 [mm]	[kg/m]	外径公差 [mm]	内径公差 [mm]	外径×内径 [mm]	[kg/m]	外径公差 [mm]	内径公差 [mm]
60 × 36	0.99	+0.8/+2.5	-2.5/-0.8	90 × 56	6.33	+1.2/+3.6	-5.0/-1.6
60 × 40	2.66			90 × 60	6.15		
60 × 50	2.42			90 × 65	6.09		
65 × 25	2.31	+0.8/+3.0	-3.0/-0.8	90 × 70	5.82		
65 × 30	2.13			90 × 80	5.44		
65 × 36	2.06			100 × 25	5.19		
65 × 40	1.79			100 × 30	0.172		
65 × 45	0.98			100 × 32	0.268		
70 × 25	3.22			100 × 35	0.157		
70 × 30	2.98			100 × 36	0.358		
70 × 32	2.68			100 × 40	0.269		
70 × 35	2.62			100 × 45	0.604		
70 × 36	2.35			100 × 48	0.515		
70 × 36	1.97			100 × 50	0.447		
70 × 40	3.83			100 × 56	0.372		
70 × 45	3.58			100 × 60	0.246		
70 × 48	3.47			100 × 65	0.558		
70 × 50	3.29			100 × 70	0.483		
70 × 60	3.23			100 × 80	0.357		
75 × 30	2.95			110 × 40	0.802		
75 × 32	2.57			110 × 45	0.727		
75 × 36	2.32			110 × 48	0.60		
75 × 40	2.15			110 × 50	1.07		
75 × 45	1.16			110 × 60	1.00		
75 × 48	4.47			110 × 65	0.87		
75 × 50	4.23			110 × 70	0.63		
80 × 25	4.12			110 × 80	0.34		
80 × 30	3.94			110 × 90	1.25		
80 × 32	3.87			120 × 40	0.72	+1.5/+4.5	-6.5/-2.0
80 × 35	3.60			120 × 50	0.65		
80 × 36	3.22			120 × 60	0.38		
80 × 40	2.97			120 × 70	1.68		
80 × 45	2.80			120 × 80	1.43		
80 × 48	5.17			120 × 100	1.14		
80 × 50	4.92			125 × 50	1.08		
80 × 56	4.81			125 × 60	0.81		
80 × 60	4.63			125 × 65	0.43		
80 × 70	4.57			125 × 70	2.25		
85 × 25	4.30	+1.2/+3.6	-5.0/-1.6	125 × 80	2.25		
85 × 30	3.92			125 × 90	2.00		
85 × 36	3.67			125 × 100	1.89		
85 × 40	3.49			130 × 40	1.71		
85 × 45	2.92			130 × 50	1.65		
85 × 50	2.51			130 × 60	1.37		
85 × 56	1.34			130 × 70	0.99		
85 × 60	5.91			130 × 80	2.66		
85 × 65	5.66			130 × 90	2.42		
90 × 25	5.31			130 × 100	2.31		
90 × 30	5.03			135 × 50	2.13		
90 × 32	4.65			135 × 60	2.06		
90 × 35	4.23			135 × 65	1.79		
90 × 36	3.66			135 × 70	0.98		
90 × 40	3.24			135 × 80	3.22		
90 × 45	2.68			135 × 90	2.98		
90 × 48	6.69			135 × 100	2.68		
90 × 50	6.44			135 × 110	2.62		

DIN EN 15860が定める公差に準拠
長さ公差: 0 / +3% 在庫長さ: 3,000 mm と 1,000 mm


- 標準生産品 (太字は日本在庫品)
- 受注生産品

上記の1mあたりの重量は、計算値であり、実際に納入される製品重量はこの値よりも大きくなります。
特定のサイズで購入をご希望なされる場合は、お手数ですが直接お問い合わせください。

電話: 03-5878-1903 メール: marketing@ensinger.jp ホームページ: www.ensingerplastics.com

次のページに続く

TECAFORM チューブ



TECAFORM
AH natural

外径×内径 [mm]	[kg/m]	外径公差 [mm]	内径公差 [mm]
140 × 50	2.35	+1.5/+4.5	-6.5/-2.0
140 × 60	1.97		
140 × 65	3.83		
140 × 70	3.58		
140 × 80	3.47		
140 × 90	3.29		
140 × 100	3.23		
140 × 110	2.95		
150 × 50	2.57		
150 × 60	2.32		
150 × 65	2.15		
150 × 70	1.16		
150 × 80	4.47		
150 × 90	4.23		
150 × 100	4.12		
150 × 110	3.94		
150 × 125	3.87		
150 × 130	3.60		
165 × 80	3.22	+1.8/+5.4	-7.5/-2.2
165 × 90	2.97		
165 × 100	2.80		
165 × 110	5.17		
165 × 125	4.92		
165 × 130	4.81		
165 × 140	4.63		
180 × 80	4.57		
180 × 90	4.30		
180 × 100	3.92		
180 × 110	3.67		
180 × 125	3.49		
180 × 130	2.92		
180 × 140	2.51		
180 × 150	1.34		
180 × 160	5.91		
185 × 80	5.66	+2.0/+6.0	-8.5/-2.5
185 × 90	5.31		
185 × 100	5.03		
185 × 110	4.65		
185 × 125	4.23		
185 × 130	3.66		
185 × 140	3.24		
185 × 150	2.68		
185 × 160	6.69		
190 × 80	6.44		
190 × 90	6.33		
190 × 100	6.15		
190 × 110	6.09		
190 × 125	5.82		
190 × 130	5.44		
190 × 140	5.19		
190 × 150	0.172		
190 × 160	0.268		
200 × 80	0.157		
200 × 90	0.358		
200 × 100	0.269		
200 × 110	0.604		

外径×内径 [mm]	[kg/m]	外径公差 [mm]	内径公差 [mm]		
200 × 125	0.515	+2.0/+6.0	-8.5/-2.5		
200 × 130	0.447				
200 × 140	0.372				
200 × 150	0.246				
200 × 160	0.558				
200 × 175	0.483				
230 × 90	0.357			+3.0/+9.0	-12.0/-3.0
230 × 100	0.802				
230 × 110	0.727				
230 × 112	0.60				
230 × 125	1.07				
230 × 150	1.00				
230 × 180	0.87				
230 × 190	0.63				
230 × 195	0.34				
230 × 200	1.25				
250 × 90	0.72				
250 × 100	0.65				
250 × 110	0.38				
250 × 112	1.68				
250 × 125	1.43				
250 × 150	1.14				
250 × 180	1.08				
250 × 190	0.81				
250 × 195	0.43				
250 × 200	2.25				
250 × 210	2.25				
250 × 220	2.00				
255 × 90	1.89	+3.0/+10.0	-13.0/-3.5		
255 × 100	1.71				
255 × 110	1.65				
255 × 112	1.37				
255 × 125	0.99				
255 × 150	2.66				
255 × 180	2.42				
255 × 190	2.31				
255 × 195	2.13				
255 × 200	2.06				
255 × 210	1.79				
255 × 220	0.98				
277 × 110	3.22				
277 × 112	2.98				
277 × 125	2.68				
277 × 150	2.62				
300 × 125	2.35	+3.0/+10.0	-13.0/-3.5		
300 × 150	1.97				
300 × 180	3.83				
300 × 200	3.58				
320 × 240	3.47			+3.0/+11.0	-14.0/-3.5
320 × 270	3.29				
435 × 300	3.23				
435 × 300	3.23			+3.0/+13.0	-16.0/-3.5

DIN EN 15860が定める公差に準拠

長さ公差: 0 / +3%

在庫長さ: 1,000 mm

- 標準生産品 (太字は日本在庫品)
- 受注生産品

上記の1mあたりの重量は、計算値であり、実際に納入される製品重量はこの値よりも大きくなります。特定のサイズで購入をご希望なされる場合は、お手数ですが直接お問い合わせください。

電話: 03-5878-1903 メール: marketing@ensinger.jp ホームページ: www.ensingerplastics.com